

PRODUKTA APRAKSTS



Farba gumowa- Universāla gumijas krāsa matēta

APRAKSTS

Farba gumowa krāsa ir speciāli izstrādāta uzklāšanai uz šifera, flīzēm, Ondulin, cinkota tērauda, alumīnija, gruntēta un negruntēta melnā metāla, plēves, asfalta, azbestcements, betona, putu un gāzbetona, ķieģeļu, ģipša, apmestām virsmām, saplāksnis, kokskaidu plātnes, DSP, DVP, koka, riģipša virsmas, tapetēm uc .

Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Piemērots krāsošanai jumtiem, cokoliem, ēku fasāžu, notekcaurule un notekas, sienām, vannas istabās, ķieģeļu un mūra, gaitenēs, virtuvēs, pīlāri, žogiem un citām virsmām. Krāsu var lietot uz virsmām, kas iepriekš krāsotas ar alkīda un eļļas krāsām..

ĪPAŠĪBAS

- Videi draudzīgs produkts
- Palielināta izturība pret atmosfēras iedarbību
- Augsta elastība pārklājumam
- Saķere (pielīp vairumā virsmām)
- Izturīga pret plaisāšanu
- Augsta izturība pret mehāniskām slodzēm (ietekmēm, nobrāzumiem) un ūdens
- Ūdens tvaika caurlaidība
- Viegli izmantot, un ātri žūst

| | |
|--|---|
| Pārklājums: | akrila lateksa |
| Šķīdinātājs : | ūdens (ne vairāk par 5% no kopējā svara krāsas) |
| Uzklāšana: | otu, rullīti vai ar smidzinātāju |
| Normāls virsmas pārklājums vienā slānī: | 100-200 g / m2 |
| Žūšanas laiks ir vienā slānī, pie temperatūras (20 ± 2) ° C un relatīvā mitruma (65 ± 5)%: | 2 stundas |
| Viskozitāte ar viskozimetru V3-6 | ne mazāk kā 100 sekundes |
| Uzglabāšanas laiks: | 24 mēneši no izgatavošanas datuma |

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, rūpīgi jāiztīra no nestabilām virsmām, putekļiem, netīrumiem, rūsas, izdedžiem, eļļas, smērvielas un citiem piemaisījumiem.

Virsmas iepriekš krāsotas ar eļļas vai alkīda krāsu, slīpēt nomatēt, mazgāt ar maigu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi izskalot ar ūdeni un žāvēt.

Augsti absorbējošas virsmas gruntēt ar dziļumgrunti "Super Base" TM «Farbex» vai grunts-koncentrāts "Super Base 1: 4" TM «Farbex. Virsmas ietekmē sūnas, pelējums, sēnītes ieteicams tīrīt un apstrādāt ar antiseptisku: koka virsmu - antiseptiķis kokam virsmas TM «Farbex»; minerālu virsmām - Antiseptisks-koncentrāts 1: 4 par TM «Farbex» minerālu virsmām.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pārliecinieties, lai produkts pirms lietošanas tiktu vienmērīgi samaisīts, ja nepieciešams, atšķaidīts ar ūdeni, bet ne vairāk par 5% no krāsas masas.

Krāsa ir piemērota uzklāšanai ar otu, rullīti vai krāsas smidzinātāju 2-3 slāņi ar starpkārtu žāvēšanu pie temperatūras no +10 ° C līdz +30 ° C un relatīvā mitruma 80%. Nākamais slānis tiek uzklāts pēc nožuvuša iepriekšējā. Pilnīga nožūšanas laiks no pārklājuma slāņa temperatūrā (20 ± 2) ° C un relatīvā mitruma (65 ± 5)% ir 2 stundas. Krāsas patēriņš vienai kārtai ir 100 g / m² līdz 200 g / m², atkarībā no uzsūkšanas apstrādājamās virsmas un uzklāšanas metodes. Neklāt krāsu reibumā, tiešiem saules stariem, pie spēcīgs vējš, augsta mitruma. Instrumentus pēc darba rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

DROŠĪB Nejaukt ar organiskiem šķīdinātājiem. Pēc saskares ar ādu nomazgāt ar ūdeni.

GOS saturs (gaistošie organiskie savienojumi) saskaņā ar Direktīvas 2004/42 / EK.

UZGLABĀŠANAS LAIKS UN APSTĀKĻI

Uzglabāt cieši noslēgtā ražotāja traukā temperatūrā no + 5 ° C līdz +35 ° C, sargāt no mitruma, tiešiem saules stariem un sala.